



OLEJ NA DVERE



Ideálny na ochranu interiérových dverí z dreveného masívu.

Bezfarebný, polomatný – alebo ako alternatíva v odtieni surové drevo (natural) – konečný náter na drevo, ktorý kombinuje výhody prírodných voskov a olejov v jednom výrobku. Je odolný proti nečistotám, vode, oteru a zaisťuje hladký povrch dreva. Ľahko sa aplikuje, bez nutnosti použiť podkladový náter a bez nutnosti medzibrúsenia čo predstavuje úsporu času aj finančných prostriedkov. Olej na dvere je vhodný na drevené povrchy, nepraská, neodlupuje sa a netvorí šupinky.

Je odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode; podľa DIN 68861-1A. Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny je vhodný na detské hračky podľa EN 71.3, dolný voči slinám a potu podľa DIN 53160

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Ideálny na ochranu drevených interiérových dverí.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (snečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, kandelilový vosk), parafínov, sikatív (sušiacie činidlá), a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FAREBNÝ ODTIEŇ

- 3033 surové drevo (natural)
- 3060 bezfarebný, polomatný

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- Hustota 0,90 – 1,3 g/cm³
- Viskozita > 70 s, DIN EN ISO 2431/ 3mm, viskózný
- Zápach slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu
- Bod vzplanutia > 61 °C podľa DIN EN ISO 2719
- Balenie: 1 l
- Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 24 m², v závislosti od stavu povrchu dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/e) 400 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 400 g/l.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Olej na dvere je pripravený ihneď na použitie, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré nátery s otvorenými pórami dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Pri brúsení používajte masku proti prachu. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zametáním a vysávaním prach z brúsenia.

Ak je to možné, aplikujte prvý náter zo všetkých strán ešte pred montovaním. Výsledný náter je ovplyvnený viacerými faktormi, napr. stavom a textúrou dreva. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu. Ak sa vyžaduje ďalšia ochrana dreva proti zmodraniu, hnilobe alebo drevo-kaznému hmyzu, najskôr ošetrite drevo Osmo Impregnáciou*.

** (Výrobky z obsahom biocídov používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku).*

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Náter naneste rovnomerne v tenkej vrstve v smere vlákien dreva na suché a čisté drevo a dôkladne rozotrite. Použite Osmo štetec alebo valček. Počas schnutia zaistíte dobré vetranie. Po uschnutí aplikujte druhý náter tiež v tenkej vrstve.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

DOBA SCHNUTIA

Približne 24 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie.

UPOZORNENIE

Nanesenie výdatnej vrstvy náteru alebo nedostatočné vetranie vedie k predĺženiu doby schnutia. Osmo Olej na dvere 3060 zvyrazňuje prirodzený farebný odtieň dreva



(trvalo mokrý efekt). Na tmavé typy dreva a na tvrdé drevo s vysokým podielom extrahovateľných obsiahnutých látok (ako sú wenge, merbau, jatoba a pod.) odporúčame použiť Osmo Čistý vosk na exotické dreveniny č. 1101. Odporúčame vždy vykonať skúšobný náter.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchováajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Zabráňte vdychovaniu výparov a aerosólov. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzdu-

chotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.